

EU – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Südharzer Gipswerk GmbH**

Pontelsrasse 3

D-99755 Ellrich

az EU építészeti termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) megvalósításáról szóló Építési termék törvény 9.§-a értelmében kijelenti, hogy a mellékelt termékjegyzékben feltüntetett

aljzatkiegyenlítő habarcsok és esztrichek

amelyeket az

Ellrich

Pontelstrasse 3

D-99755 Ellrich

alatti üzem állít elő, megfelelnek az EN 13813:2002-9 szabvány előírásainak, valamint a szabvány ZA 1 mellékletének értelmében a CE-megjelölés előfeltételeinek.

Az aljzatkiegyenlítő anyagokat az üzemben a gyártás során ellenőrzik. A megfelelőséget az EN 13813:2002-09 ZA 2 melléklete szerint állapították meg.

Merdingen, 22.11.04
Hely, dátum

ppa Reisch
Bruno Reisch, a műszaki központ vezetője

Melléklet: Termékjegyzék; műszaki adatlapok

Elirichi gyár termékeinek jegyzéke

Pontelstr. 3, D-99755 Elirich



DIN EN 13813:2002
Esztrich habarcsok és aljzatkiegénylítő masszák: CA kálciumsulfát esztrichek

Südharzer Gipswerk GmbH
Pontelstraße 3
D-99755 Elirich

Sz.	1	2	3	4	5	6	7
Fajta	maxit plan 486 2 mm	Kálciumsulfát aljzatkiegénylítő	maxit plan ABS 493	maxit plan ABS 495			
Megnevezés	CA – C 25 – F 5	CA - C 25 - F 7	CA - C 35 - F 7	CA - C 25			
Fontos tulajdonságok							
Tűzállóság	A 1	A 1	A 1	A 1			
Nyomószilárdság	C 25	C 25	C 35	C 25			
Hajlítószilárdság	F 5	F 7	F 7	NPD			
Korozós tényezők	CA	CA	CA	CA			
Vízáteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD			
Vizgóz áteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD			
Kopásellenállás	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hangszigetelés	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hanghullám elnyelése	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hőszigetelés	NPD	NPD	NPD	NPD			
Kémiai ellenállóképesség	NPD	NPD	NPD	NPD			

*) NPD = tulajdonsága nem meghatározó (No Performance Determined)
Vegye figyelembe az aktuális műszaki adatlapokat.

aljzatkiegyenlítő

VÉKONY ESZTRICH 10-30 mm vastagságig (maxit plan ABS 493)

Gyárilag készre kevert, anhydrit alapú aljzatkiegyenlítő szárazhabarcs, beltéri kézi és gépi felhasználásra.

Alkalmazás	Kiválóan alkalmazható lakó- és középületek beton, cement és esztrich aljzatainak kiegyenlítésére és/vagy javítására 10-30 mm-es rétegvastagságig. Felhasználható ragasztott padlóburkolatok alatt (szőnyegpadló, parafa, PVC burkolat, linóleum), továbbá hidegburkolatok alá (csempe és járólapok, természetes kőlapok, műkőlapok), valamint parketta és filcalátétes szalagparketta alatt. Padlófűtéssel fűtött helyiségekben is használható, de a fűtést a felhasználástól számított 10 napon belül nem szabad ráindítani. A termék alkalmas a gépi felhordásra, minden használatos vakológéppel és aljzatpumpával teríthető.	
Aljzatok követelménye	Az aljzat legyen stabil, szilárd, tiszta és száraz, valamint mozgás- és repedésmentes. A megmunkálendő felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződések távolítsuk el. A kedvezőbb tapadás érdekében javasoljuk a felület átcsiszolását. Az alapfelület nedvszívó hatásának kiegyenlítésére, valamint a jobb kötés elősegítése miatt minden esetben használjunk alapozót. Az aljzat legyen a felkészítő nedvességtől és a gőztől védett, szükség esetén alkalmazzunk szigetelést. Felhasználáskor, valamint a felhasználástól számított 10 napon keresztül az aljzat hőmérséklete +5°C és +25°C között legyen.	
Felhasználás	Tegyünk kb. 4 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg szárazanyagot (1 kg vékony esztrichhez kb. 1,6 dl víz szükséges). Az anyagot rövid ideig beszívódni hagyjuk, majd keverőszárral csomómentes masszává keverjük össze. A bekevert esztichet egyszerűen kiöntjük az aljzatra. Az anyag terülését és beszíntezését 10-15 mm-es vastagságig söprűvel vagy szöges hengerrel, 15 mm felett pedig egy ún. pacskoló, passzírozó rúddal segíthetjük elő. Ezen műveletekkel egyben kipréseljük az anyagban maradó légbuborékokat is. Az anyagot 30 mm-es rétegvastagság fölé is nyújthatjuk, de 10 mm alatti kiegyenlítések esetében ne használjuk. 10 mm-es rétegvastagság alatt a „Széria” Aljzatkiegyenlítő 2-15 mm használata javasolt, amely 2-15 mm-es vastagság kiegyenlítésére alkalmas. Gépi felhasználásnál a gépet legkésőbb 30 perccel a munka befejezése után meg kell tisztítani. Kézi munkavégzésnél a folyamatos munkamenet biztosítása érdekében fontos figyelembe venni, hogy a bekevert anyag bedolgozhatósági ideje kb. 30 perc.	
Műszaki adatok	Felhasználható: Nyomószilárdság (28 nap után): Hajlítószilárdság (28 nap után): EU-szabvány (13813): Tapadó szilárdság: Anyagszükséglet: Bedolgozási idő: Járható állapot: Szárazanyag sűrűsége:	bontatlan zsákban kb. 6 hónap kb. 35 N/mm ² kb. 7 N/mm ² CA-C35-F7 kb. 1,2 N/mm ² kb. 18 kg/m ² /1 cm kb. 30 perc kb. 8 óra elteltével kb. 2100 kg/m ³
Kiszerezés	25 kg-os papírszakokban, 42 zsák/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Bontatlan zsákban kb. 6 hónapig	
Gyártó	Südhärzer Gipswerk GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.