

EU – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Südharzer Gipswerk GmbH**

Pontelsrasse 3

D-99755 Ellrich

az EU építészeti termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) megvalósításáról szóló Építési termék törvény 9.§-a értelmében kijelenti, hogy a mellékelt termékjegyzékben feltüntetett

aljzatkiegyenlítő habarcsok és esztrichek

amelyeket az

Ellrich

Pontelstrasse 3

D-99755 Ellrich

alatti üzem állít elő, megfelelnek az EN 13813:2002-9 szabvány előírásainak, valamint a szabvány ZA 1 mellékletének értelmében a CE-megjelölés előfeltételeinek.

Az aljzatkiegyenlítő anyagokat az üzemben a gyártás során ellenőrzik. A megfelelőséget az EN 13813:2002-09 ZA 2 melléklete szerint állapították meg.

Mendingen, 22.11.04
Hely, dátum

ppa Reisch
Bruno Reisch, a műszaki központ vezetője

Melléklet: Termékjegyzék; műszaki adatlapok

Ellrichi gyár termékeinek jegyzéke

Pontelstr. 3, D-99755 Ellrich

DIN EN 13813:2002

Esztrich habarcsok és aljzatkiegénylítő masszák: CA kálciumszulfát esztrich



Südharzer Gipswerk GmbH

Südharzer Gipswerk GmbH
Pontelstraße 3
D-99755 Ellrich

Sz.	1	2	3	4	5	6	7
Fajta	maxit plan 486 2 mm	Kálciumszulfát aljzatkiegénylítő	maxit plan ABS 493	maxit plan ABS 495			
Megnevezés	CA – C 25 – F 5	CA - C 25 - F 7	CA - C 35 - F 7	CA - C 25			
Fontos tulajdonságok							
Tűzállóság	A 1	A 1	A 1	A 1			
Nyomószilárdság	C 25	C 25	C 35	C 25			
Hajlítószilárdság	F 5	F 7	F 7	NPD			
Korroziós tényezők	CA	CA	CA	CA			
Vízáteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD			
Vizgóz áteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD			
Kopásellenállás	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hangszigetelés	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hanghullám elnyelése	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hőszigetelés	NPD	NPD	NPD	NPD			
Kémiai ellenállóképesség	NPD	NPD	NPD	NPD			

*) NPD = tulajdonsága nem meghatározó (No Performance Determined)

Vegye figyelembe az aktuális műszaki adatlapokat.

önterülő

ALJZATKIEGYENLÍTŐ 2-15 mm vastagságig (kálcium szulfát)

Gyárilag készre kevert, anhydrit alapú, önterülő aljzatkiegyenlítő szárazhabarcs, beltéri kézi és gépi felhasználásra.

Alkalmazás Kiválóan alkalmazható lakó -és középületek beton, cement, esztrich aljzatainak önterülő kiegyenlítésére belső térben, 2-15 mm-es rétegvastagságig. Felhasználható ragasztott padlóburkolatok alatt (szőnyegpadló, parafa, PVC burkolat, linóleum), továbbá hidegburkolatok alá (csempe -és járólapok, természetes kőlapok, műkőlapok), valamint parketta, és filclátétes szalagparketta alatt. Padlófűtéses helyiségekben is használható. A kész aljzat a görgős széknek már 2 mm-es rétegvastagságnál ellenáll. Nem alkalmazható ipari célú nedves és vizes helyiségekben. A termék alkalmas a gépi felhordásra is.

Felhasználás Az aljzat legyen stabil, szilárd, tiszta és száraz, valamint mozgás -és repedésmentes. A megmunkálandó felületről a laza, porló részeket, port, szennyeződéseket távolítsuk el. Az alapfelület nedvszívó hatásának kiegyenlítésére, valamint a jobb tapadás elősegítése érdekében minden esetben használjunk alapozót. Tegyük kb. 6,5 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg szárazanyagot (1 kg aljzatkiegyenlítőhöz kb. 2,6 dl víz szükséges). Az anyagot 1-2 percig beszívódni hagyjuk, majd keverőszárral csomómentes, folyékony masszává keverjük össze. Az aljzatkiegyenlítőt az aljzatra egyszerűen kiöntjük és az önterülést glettvassal, kőműveskanállal vagy hengerrel segítjük. Egy munkamenetben maximum 15 mm-es rétegvastagság hordható fel. 10 mm-es rétegvastagság felett gazdaságosabb a cégünk által forgalmazott vékony esztrich használata, amely a 10-30 mm közötti rétegvastagság kiegyenlítésére alkalmas. Gépi felhasználásnál a gépet legkésőbb 30 perccel a munka befejezése után meg kell tisztítani. Felhasználása +5 °C és +25 °C közötti aljzat -és léghőmérséklet esetén javasolt.

Műszaki adatok	Felhasználható:	Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig.
	Gyártás ideje:	Leolvasható a zsákon.
	Tárolás:	Fedett, száraz, hűvös helyen.
	Végső szilárdság elérése:	28 nap után.
	Nyomószilárdság:	kb. 25 N/mm ² .
	Hajlítószilárdság:	kb. 8 N/mm ² .
	Anyagszükséglet:	kb. 1,8 kg/m ² /mm.
	Bedolgozhatósági idő:	kb. 30 perc.
	Járhatóság:	kb. 3 óra múlva vastagságtól függően.
	Burkolható:	kb. 1 nap múlva vastagságtól függően.

Kiszerelés 25 kg-os papírzsákokban, 42 zsák/raklap, zsugorfóliázva.

Gyártó Súdharzer Gipswerk GmbH., Németország

Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758

H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333